China Vidrio de construcción Fábrica Diseño Proveedor de vidrio laminado reflectante de patrón

Reflectante de alta calidad vidrio laminado templadoVidrio laminado templado revestido, que se fabrica uniendo dos vidrios templados reflectantes curvos y una capa intermedia de PVB. Tiene las ventajas del vidrio reflectante y del vidrio laminado, aislamiento acústico, resistencia al calor, resistencia a los rayos UV, reflexión del calor, etc. Ampliamente utilizado en ventanas, puertas, barandillas, paredes, etc.

Características del vidrio reflectante con revestimiento en línea

1) Alta transmitancia de luz visible, baja reflectancia y baja emisividad.
2) Evitar la contaminación lumínica y crear un buen entorno ecológico.
3) Controle eficazmente la radiación solar, bloquee la radiación infrarroja lejana y ahorre costos
Aire acondicionado de verano, ahorra costes de calefacción en invierno, con buena disipación del calor. Ahorra y ahorra energía.

Especificación de vidrio laminado reflectante estampado.

- Espesor de vidrio disponible: 4 4 mm 5 5 mm 6 6 mm 8 8 mm
- Color del cristal: laminado reflectante azul Ford vidrio curvo, vidrio curvo laminado revestido de color azul oscuro, vidrio laminado de seguridad revestido de bronce, vidrio laminado reflectante curvo negro, vidrio curvo laminado verde F, vidrio curvo laminado verde oscuro.

Ventajas del vidrio laminado reflectante estampado

- Es un vidrio con control solar que se puede utilizar para minimizar la ganancia de calor solar y ayudar a controlar el deslumbramiento en climas cálidos. En regiones templadas, se puede utilizar para equilibrar el control solar y los altos niveles de luz natural.

- Uno de los vidrios más seguros; si se daña por el exterior, el vidrio se adhiere a la capa intermedia de PVB y no se cae y es inofensivo para el cuerpo humano. Tiene las ventajas de aislamiento acústico, protección térmica y protección UV. Es muy utilizado en ventanas, puertas, pasarelas y protección.
- Puede ser una característica atractiva del edificio al mismo tiempo que minimiza o incluso elimina la necesidad de sistemas de aire acondicionado, reduciendo los costos de construcción y ahorrando energía.

Aplicación de vidrio laminado reflectante estampado.

De acuerdo con las ventajas del vidrio laminado reflectante de color, se usa ampliamente en ventanas, puertas, barandillas, pasillos, escaparates, tragaluces, etc.

Vidrio laminado reflectante de patrón de uso común

-Vado azul reflectante Vidrio laminado, forma plana o curva 4 4 mm, 5 5 mm, 6 6 mm.
-Vidrio laminado reflectante negro en forma plana o curva 4 4 mm, 5 5 mm, 6 6 mm, 8 8 mm
-Vidrio laminado de seguridad curvo plano recubierto de bronce 4 4 mm, 5 5 mm, 6 6 mm

- Vidrio laminado de seguridad reflectante verde 4 4 mm, 5 5 mm, 6 6 mm

Online coated reflective glass performance data

Color	Thickness	Visible Light Transmittanc	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittanc e	Direct Light Transmittanc e	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittanc e	Shading Coeffcient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

For reference only