□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□

□ PVC □□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□... □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□ □ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□

1) □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □ 31 □□□ □□□□ □□□□

2) □□□□□□ □□□□ □□.□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□

3) □□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□

□□□□ 22 □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□□; □□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ / □□□□□ / □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ / □□□□□ / □□□□□ / □□□□□ / □□□□□ / □□□□□ / □□□□□ / □□□□ / □□□□ / □□□□ / □□□□ / □□□□ / □□□□ / □□□□ / □□□□□ / □□□□□ / □□□□□

KXG	Online coated reflective glass performance data										
Color	Thickness	Visible Light Transmittanc	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittanc e	Direct Light Transmittanc e	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittanc e	Shading Coeffcient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808
For reference only											

KXG □□□

1) □□ □□□□□□□ insulatingglass □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□ “□” □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □ □□□ □ □□□ □□ □□□ □ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□□ □ □□□.

2) □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □ □□□□ □□□□ ± 0.3 □□ □□□ □□□ ± 1 □□ □□ □

3) □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□

4) □□□□□□□ ISO □ CE □ SGS □ CCC □ ANSI Z 97.1 □ AS/NZS 2208 □□□ □□□□□□ □□ □□

5) □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□

6) □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□

□ KXG □□□□□□

1) □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ 7-15 □□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□ □ 7 □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□

2) □□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

3) □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□-□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□

4) □□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□

□□□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□