

Kilang kaca dinding tirai komersial China, Kaca reflektif haba 6mm, kaca bersalut kawalan solar 6mm

Mengenai 6mm jelas reflektif gelas

Kaca reflektif jernih 6mm adalah produk yang dihasilkan daripada lapisan multi logam pada kaca terapung jernih 6mm sebagai bahan mentah. Melalui penggunaan lapisan vakum, produk siap mencirikan pelbagai kesan visual dan ciri optik dan kalori yang berbeza. Ini adalah kaca apungan jernih biasa dengan lapisan logam untuk mengurangkan haba solar. Lapisan logam khas ini juga menghasilkan kesan cermin, menghalang subjek melihat melalui kaca. Ia digunakan terutamanya di bahagian depan. Ia siap dipotong, diperkuuh dan dikeraskan. Produk ini kadang-kadang dipanggil 'lapisan keras' yang bersifat reflektif.



online coated reflective glass performance data

Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808

Kaca reflektif ciri-ciri:

1. Minimumkan kenaikan haba suria dan pemancar cahaya ultraviolet.
2. Mencerminkan cahaya dan panas dengan lapisan oksida logam yang memberikan kemasan cermin.
3. Kaca reflektif menambah privasi siang hari dengan permukaan cermin yang mencerminkan.
4. Kaca reflektif menambah privasi siang hari dengan permukaan cermin yang mencerminkan.
5. Kaca reflektif boleh dikuatkan untuk menambah kekuatan dalam aplikasi industri tertentu.

Spesifikasi kaca reflektif 6mm jelas:


Kaca reflektif jernih 1.6mm tersedia dengan ukuran standard: 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1650mm, 2440x1650mm, 2440x3300mm, dan lain-lain, saiz disesuaikan dapat dihasilkan mengikut kehendak pelanggan.

2. Ketebalan lain: 4mm 5mm 5.5mm 6mm 8mm 10mm, dll.
3. Penghantaran: diperlukan 7-15 hari setelah pesanan disahkan
4. Paket: peti kayu lapis eksport yang kuat dengan serbuk interlayer.



Aplikasi kaca reflektif yang jelas:

- Lapisan tunggal dipotong menggunakan ukuran tingkap
- Proses kaca reflektif jernih menjadi kaca reflektif temper dan [kaca berlapis reflektif](#), digunakan untuk pintu, lampu langit, bumbung, balkoni,[langsir](#), dan lain-lain.
- Proses kaca reflektif yang jernih menjadi kaca terlindung, dapat digunakan untuk partisi, dinding tirai, dll.



Kuat Papan lapis Peti Pakej dalam KXG

