


Kijani cha glasi ngumu ya giza ya kijivu

6mm glasi ya kuangazia ya kijivu ya kuelea ya Ulaya, ambayo ni glasi ya kutafakari ya joto-laini. Gesi ya athari ni teknolojia ya kemikali ya mfiduo (CVD), na imechorwa kikamilifu juu ya uso wa uso wa bafu ya kuelea chini ya hali maalum kama uwanja wa mesatemperature, anga maalum, na uso safi wa glasi, na kisha mipako ya polysilicon inaendelea na zilizohifadhiwa kwa usawa. Fomu za ubora wa bidhaa za glasi zilizo na usawa, nguvu, upinzani wa mali na kemikali. Kwa sababu ya maambukizi yake yanafaa na kuonyesha kwa hali ya juu, ni bora kwa usanifu wa kisasa.



Makala

- 6mm kijivu ngumu ngumu iliyofungwa [glasi ya kutafakari](#) ina taa, kuokoa nishati, kinga ya mazingira na huduma zingine za mapambo.
- glasi nyepesi nyepesi yenye mwanga wa 6mm huonyesha sehemu ya mionzi ya matukio, ambayo hupunguza kupenya kwa joto ndani ya jengo na inaweza kupunguza matumizi ya HVAC.
- 6mm [glasi ya kutafakari ya joto la kijivu](#) inaruhusu kiwango sahihi cha nuru ya asili kuingia ndani ya jengo wakati wa kupunguza glare na kuokoa kwenye mapazia na vifaa vingine vya ndani vya shading.

 Online coated reflective glass performance data											
Color	Thickness	Visible Light Transmittance	Visible Light Reflectance	UV Light Transmittance	Direct Light Transmittance	Direct Light Reflectance	Total Solar Transmittance	Shading Coefficient (SC)	RHG	K Value (Summer Daytime)	K Value (Winter Night)
Euro Bronze	5mm	25.78%	16.60%	2.73%	35.79%	14.70%	47.73%	0.54	0.505	5.272	5.843
	6mm	20.45%	16.32%	2.03%	29.70%	14.85%	43.08%	0.48	0.463	5.243	5.808
Euro Grey	5mm	24.96%	15.62%	3.85%	32.98%	14.02%	45.76%	0.51	0.488	5.272	5.843
	6mm	21.26%	15.36%	3.05%	28.01%	13.37%	42.15%	0.47	0.457	5.243	5.808
Dark Grey	5mm	24.93%	17.13%	4.68%	32.67%	15.22%	45.24%	0.51	0.482	5.272	5.843
	6mm	20.82%	14.09%	3.50%	27.39%	12.71%	41.83%	0.47	0.455	5.243	5.808
Light Blue	5mm	28.47%	31.89%	4.39%	30.29%	22.01%	41.80%	0.47	0.445	5.256	5.824
	6mm	25.33%	31.63%	3.54%	28.14%	21.17%	38.85%	0.44	0.419	5.243	5.808
Dark Blue	5mm	23.35%	13.46%	12.07%	43.49%	18.44%	52.68%	0.59	0.548	5.272	5.843
	6mm	18.79%	11.79%	10.23%	38.68%	17.19%	49.32%	0.55	0.517	5.243	5.808
F-Green	5mm	28.40%	35.11%	3.13%	24.11%	19.91%	37.61%	0.42	0.409	5.272	5.843
	6mm	26.43%	34.12%	2.76%	20.76%	18.66%	35.37%	0.40	0.39	5.243	5.808
Dark Green	5mm	27.31%	26.52%	4.36%	28.14%	16.63%	41.46%	0.47	0.446	5.272	5.843
	6mm	25.40%	24.35%	4.06%	26.15%	15.15%	40.30%	0.45	0.438	5.243	5.808
Silver White	5mm	50.58%	34.10%	13.87%	58.00%	25.85%	61.89%	0.70	0.625	5.272	5.843
	6mm	42.75%	38.11%	9.47%	52.31%	28.29%	56.99%	0.64	0.578	5.243	5.808
For reference only											

Vipimo vya bidhaa

- ukubwa unaopatikana: 2140x3300mm, 2250x3300mm, 2140x1830mm, 2440x3300mm, na wakati mwingine 1830x2440mm, zinaweza kuzalishwa kwa saizi yoyote ya kawaida ya kukatwa.
- Usindikaji wa hiari: saizi ya kawaida ya usanifu 6mm mwanga wa kijivu, glasi ya kioo ya 6mm, taa ya kutafakari ya kijivu, 12,3mm glasi 12,66 13.14mm 13.52mm. tafakari [kuhami glasi](#).

Maombi

Shukrani kwa usambazaji wake mzuri na mali ya kutafakari, 6mm ya kuokoa nishati ya mtindo wa kijivu-kioo iliyotumiwa sana katika windows, balconies, ukuta wa pazia, paa, canopies na majengo mengine.